

Coreweld 9000

KS D7104 YFW-C602M / JIS Z3313 T622T1-OCA-G / AWS A5.29 E90T1-GC 해당

60kgf/mm²급 고장력강용

특 성

- 100%CO₂ 아크 용접용 메탈계 플럭스 코어드 와이어로 발청강판이나 프라이머 도장 강판의 용접에서 내기공성이 탁월합니다.
- 빠른 용착속도에 의한 고속용접이 가능하기 때문에 선박, 교량 등의 수평 필렛 용접의 자동화 및 고능률화에 적합합니다.

용 도

- 선박, 교량, 철골, 기계, 차량 등 60kgf/mm²급 고장력강을 사용하는 각종 구조물의 맞대기 및 필렛 용접

실드가스 및 전류의 종류

- 100% CO₂, DCRP(와이어⊕)

용착금속 화학성분의 일례(%) (실드가스 : 100%CO₂)

C	Mn	Si	P	S	Ni
0.057	1.54	0.45	0.010	0.020	0.95

용착금속 기계적 성질의 일례(%) (실드가스 : 100% CO₂)

항복강도 N/mm ² (kgf/mm ²)	인장강도 N/mm ² (kgf/mm ²)	연신율 (%)	충격치 J(kgf·m) -20°C
590{60}	690{70}	30	56{5.7}

승 인

- KS, JIS